

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
Свідоцтво про атестацію випробувальної лабораторії
В ДП «Херсонстандартметрологія» №РЧ – 0019/2011

Свідоцтво про акредитацію випробувальної лабораторії
в Регістрі судноплавства України № САВЛ 221-3-306-08

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ДВЛ при УДІТБ
у Херсонській області



А.Г. Жоров

червень 2012 року

ПРОТОКОЛ № 01/ОГ - 2012

ВИЗНАЧЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ЗГІДНО ВИМОГ
ГОСТ 16363-98 "СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ".

Дата випробування: 25.06.2012 року

УВАГА !

1. Забороняється повне або часткове передрукування та копіювання протоколу № 01/ОГ – 2012 без дозволу на це ДВЛ при УДІТБ України у Херсонській області.
2. Копія оригіналу протоколу № 01/ОГ – 2012 дійсна тільки при їх засвідченні в ДВЛ при УДІТБ України у Херсонській області.
3. Контрольні зразки зберігаються в лабораторії 6 місяців з дня надходження.
4. Результати, вказані в протоколі, розповсюджуються тільки на наданні зразки.
5. Результати випробувань проведені відповідно з ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».

ДВЛ при УДІТБ України
у Херсонській області
№ документа 01/ОГ-2012 від .06.2012 р.
Усього аркушів 3 аркуш 1
Підпис _____

Дані дослідно - випробувальної лабораторії.

Назва: Дослідно-випробувальна лабораторія
при УДІТБ у Херсонській області.

Поштова адреса: 73000 м. Херсон, вул. Молодіжна, 6.

Начальник: Жоров Андрій Григорович.

Телефон: (0552) 49-01-49.

Факс: (0552) 49-01-49.

Дані організації, до якої належить випробувальна лабораторія.

Назва: УДІТБ у Херсонській області.

Поштова адреса: 73000, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6.

Розрахунковий рахунок: Управління Держказначейства в Херсонській області,
р/р 31259272210037 у банку УДК по Херсонській області,
МФО 852010, код ОКПО 08588984

Начальник: Тарнавський В.В.

Телефон: (0552) 42-26-96, 42-22-32.

Факс: (0552) 42-28-31.

Замовник: ТОВ "Аксона – Південь" м. Херсон, вул. Белінського, 226

Об'єкт випробувань:

Зразки деревини, оброблені чотирьох функціональним засобом захисту деревини "Anserglob Deimos", виготовленим згідно ТУ У В.2.7-24.3-24962264-003:2008 "Матеріали будівельні опоряджувальні. Грунтовки", розмірами 150x60x30 мм. Зразки деревини з усіх сторін оброблені вогнезахисним покриттям без видимих слідів пошкоджень.

Мета випробувань:

Визначення вогнезахисної ефективності покриття для деревини "Anserglob Deimos".

Умови проведення випробувань:

Температура повітря, °С	+ 32,5
Відносна вологість, %	35
Атмосферний тиск, кПа	100,6

Метод випробувань:

Випробування проводились за прискореною методикою для визначення вогнезахисних властивостей за ГОСТ 16363-98 "Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств".

Характеристика вимірювальних приладів:

- ☐ установка для визначення вогнезахисної ефективності покриття та просочення (Свідоцтво про атестацію № 323/т від 19.06.2012 р. дійсне до 19.06.2013 року)

☐ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ:

№ п/п	Найменування приладу або обладнання	Заводський номер	Границя вимірювання	Клас точності або похибка вимірювання	Дата слідуючої атестації, повірки
1	КСП – 4И	ВО415338	від 0°С до 900°С	0,5	2-й квартал 2012 року
2	Термопара ТХА		від 0°С до 1200°С	± 2°С	2-й квартал 2012 року
3	Ваги ВЛР – 200 кл 2	627	від 0 г до 500 г	± 0,5 мг	2-й квартал 2012 року
4	Секундомір СОП ур 2а-3		від 0 хв. до 60 хв.	За 60 хв. ± 1,1 с	2-й квартал 2012 року
5	Лінійка металева		від 0м до 0,5м	1мм	не повіряється

Зразки для випробувань:

Випробування проводились на трьох зразках розмірами:

- висота, мм	150
- довжина, мм	60
- товщина, мм	30

ДВЛ при УДІТБ України
у Херсонській області
№ документа 01/ОГ-2012 від .06.2012 р.
Усього аркушів 3 аркуш 2
Підпис _____

Результати випробувань:

№ зразку	Маса зразку, г			Витрати робочого складу		Привіс сухого складу		Втрата маси зразку		Середня втрата маси зразків	
	До обробки	Перед спалюванням	Після спалювання	покриття, кг/м ²	просочувального складу, кг/м ² (кг/м ³)	Витрата сухого засобу вогнезахисту, кг/м ²	Загальне поглинання, кг/м ³	г	%	г	%
1	117,04	118,21	113,0	56,09	182,59	10,04	50,20	5,21	4,4	4,1	4,6
2	132,47	133,40	126,3	43,74	210,43	9,84	49,19	7,1	5,3		
3	130,73	131,87	125,29	52,17	152,59	9,88	49,39	6,58	4,2		

Висновок: у відповідності з методикою проведення випробувань за прискореним методом згідно ГОСТ 16363-98 "Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств" зразки деревини, оброблені чотирьох функціональним засобом захисту деревини "Anserglob Deimos", виготовленим згідно ТУ У В.2.7-24.3-24962264-003:2008 "Матеріали будівельні опоряджувальні. Грунтовки", розмірами 150х60х30 мм, відносяться до засобів захисту деревини І групи вогнезахисної ефективності.

Старший інженер ДВЛ _____

В. О. Семенюк

Інженер ДВЛ _____

В.М. Гавришук

ДВЛ при УДІТБ України
у Херсонській області
№ документа 01/ОГ-2012 від .06.2012 р.
Усього аркушів 3 аркуш 3
Підпис _____