



Первинна обробка	від 15 до 30 хвилин
Час повного застигання	не менше 24 годин
Час початку схоплювання	7-15 хвилин (в залежності від температури і вологості)
Водопоглинання після 24 годин	менше 1,5%
Клас горючості	B3 (згідно з DIN 4102)
Коефіцієнт теплопровідності	0,036 Вт/(м*К)
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура балону	від +10°C до +30°C
Температура експлуатації	від -60°C до +100°C



**ПІНА
ПРОФЕСІЙНА**

PRO 65

750 ml

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Піна професійна монтажна ANSERGLOB PRO 65 призначена для монтажу будівельних виробів, матеріалів, конструкцій тощо, а також для встановлення віконних та дверних блоків. Застосовується для герметизації стиків, отворів, щілин, з'єднань будівельних, ізоляційних, покрівельних конструкцій і т. і.. Піна має високу адгезію до більшості будівельних матеріалів (дерева, цегли, бетону, штукатурки, металів, пінопласту,

мінеральної вати, твердого ПВХ, пінополіуретану і т. і.) за виключенням силіконових поверхонь, поліетилену, поліпропілену та тефлону. Застигла піна має гарні тепло- та звукоізоляційні властивості. ANSERGLOB PRO 65 має збільшений вихід піни.

■ ВИТРАТА

Вихід піни – до 65 л (в залежності від температури і вологості).

ДЕРЕВИНА · ШТУКАТУРКА · МЕТАЛ · ЦЕГЛА · БЕТОН · КАМІНЬ · MW · ПВХ · EPS · XPS