



ПІНА МОНТАЖНА PU FOAM

750 ml



Первинна обробка	від 60 хвилин
Час повного застигання	не менше 24 годин
Час початку схоплювання	7-15 хвилин (в залежності від температури і вологості)
Водопоглинання після 24 годин	не більше 1,5%
Клас горючості	B3 (згідно з DIN 4102)
Коефіцієнт теплопровідності	0,036 Вт/(м*К)
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура балону	від +10°C до +30°C
Температура експлуатації	від -60°C до +100°C



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Піна монтажна ANSERGLOB PU FOAM призначена для монтажу будівельних виробів, матеріалів, конструкцій тощо, а також для встановлення віконних та дверних блоків. Застосовується для герметизації стиків, отворів, щілин, з'єднань будівельних, ізоляційних, покрівельних конструкцій і т. і.. Піна має високу адгезію до більшості будівельних матеріалів (дерева, цегли, бетону,

штукатурки, металів, пінопласту, мінеральної вати, твердого ПВХ, пінополіуретану і т. і.) за виключенням силіконових поверхонь, поліетилену, поліпропілену та тефлону. Застигла піна має гарні тепло- та звукоізоляційні властивості.

■ ВИТРАТА

Вихід піни – до 42 л (в залежності від температури і вологості).

ДЕРЕВИНА · ШТУКАТУРКА · МЕТАЛ · ЦЕГЛА · БЕТОН · КАМІНЬ · MW · ПВХ · EPS · XPS