

Рекомендації щодо вибору суміші для підлоги ANSERGLOB

	LFS 69	LFS 70	LFS 71	LFS 72	LFS 073	LFS 73	LFS 074	LFF 74
НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКТУ								
КЛАСИФІКАЦІЯ: ДСТУ Б В.2.7-126:2011	Ц2.СТ1	Ц2.СТ2	Ц2.СТ3	Ц2.ПР2	ГЦ.2.ПР1	ГЦ2.ПР2	Ц2.ПР1	Ц2.ПО1
ВИД МАТЕРІАЛУ	СТЯЖКА	СТЯЖКА	ПІДЛОГА СТЯЖКА ЛЕГКОВІРІВНЮ- ВАЛЬНА	Підлога нівелір цементна	Підлога нівелір цементна	Підлога нівелір гіпсова	Підлога нівелір гіпсова	Підлога нівелір цементна
ТОВЩИНА НАНЕСЕННЯ	від 10 до 100 мм (при додаванні заповнювача)	від 10 до 60 мм	від 10 до 80 мм	від 5 до 50 мм	від 3 до 80 мм	від 3 до 100 мм	від 3 до 15 мм	від 3 до 10 мм
МАРОЧНА МІЦНІСТЬ	160	250	350	250	160	250	160	250
МІСЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ								
Підлоги внутрішні вологі	**	**	*	**	—	—	**	**
Підлоги внутрішні сухі	**	**	*	**	**	**	**	**
Підлоги зовнішні	**	**	**	*	—	—	*	*
Теплі підлоги	**	**	**	**	**	**	**	**
ОСНОВИ								
Бетон	**	**	**	**	**	**	**	**
Цементна стяжка М150	**	—	—	—	**	**	**	—
Цементна стяжка М250	**	**	—	**	**	**	**	**
Цементна стяжка М350	**	**	**	**	**	**	**	**
Гіпсова стяжка	—	—	—	—	**	**	—	—
Напівсуха стяжка	—	—	—	—	*	*	—	—
НАСТУПНЕ ПОКРИТТЯ								
Облицювальна плитка	**	**	**	**	**	**	**	**
Лінолеум	**	**	*	**	**	**	**	**
Ковролін	**	**	*	**	**	**	**	**
Ламінат	**	**	**	**	**	**	**	**
Кварц-вініл	—	**	**	**	—	**	—	**
Паркет на полімерному клею	—	**	**	**	—	**	—	**
Полімерні налівні підлоги	—	**	**	**	—	**	—	**
Підлога без покриття	—	—	—	—	—	—	—	**
** Рекомендовано * Допускається — Не допускається								